

УДК 546.811'22/24+546.47/49'22/24

ГРЫЦИВ В. И., ТОМАШИК В. Н., ТОМАШИК З. Ф.

**ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОЕДИНЕНИЙ
 $A^{II}B^{VI}$ И ХАЛЬКОГЕНИДОВ ОЛОВА**

При легировании, эпитаксии, очистке, получении монокристаллов твердых растворов и некоторых других процессах необходимо знать, каким будет химическое взаимодействие между основным компонентом и примесями, между исходными веществами.

Целью настоящего исследования является оценка термодинамической возможности протекания обменных реакций и определение стабильных диагональных сечений при взаимодействии халькогенидов металлов подгруппы цинка с сульфидом, теллуридом и селенидом олова.



Используя значения температурных зависимостей теплоемкостей, теплот образование, параметров фазовых превращений и стандартных

Термохимические свойства халькогенидов цинка, кадмия, ртути и олова

Вещество	$-\Delta H_{298}$, кДж/моль	S_{298}° , дж/моль·град	c_p , дж/моль·град	$T_{\text{пл.}}$, К	$\Delta H_{\text{пр.}}$, кДж/моль
ZnS	205,0 [3]	57,74 [3]	$52,72 + 5,20 \cdot 10^{-3} T - 5,69 \cdot 10^5 T^{-2}$ [4]	1991 [10]	
CdS	159,0 [3]	69,45 [3]	$53,97 + 3,77 \cdot 10^{-3} T$ [4]	1678 [10]	
HgS	59,4 [3]	89,54 [3]	$45,61 + 15,48 \cdot 10^{-3} T$ [5]	1093 [6]	
ZnSe	169,0 [3]	69,45 [3]	$50,17 + 5,77 \cdot 10^{-3} T$ [1]	1799 [1]	66,9 [7]
CdSe	133,9 [3]	80,75 [3]	$50,00 + 6,28 \cdot 10^{-3} T$ [1]	1529 [1]	43,9 [1]
HgSe	54,4 [3]	100,83 [3]	$45,56 + 14,10 \cdot 10^{-3} T$ [4]	1073 [1]	
ZnTe	119,2 [3]	80,75 [3]	$46,15 + 16,07 \cdot 10^{-3} T$ [4]	1571 [1]	57,7 [1]
CdTe	100,4 [3]	92,05 [3]	$49,33 + 8,62 \cdot 10^{-3} T$ [1]	1365 [1]	43,9 [1]
HgTe	41,4 [3]	113,00 [3]	$47,78 + 13,64 \cdot 10^{-3} T$ [1]	943 [1]	46,0 [1]
SnS	105,0 [2]	76,99 [1]	$45,19 + 16,57 \cdot 10^{-3} T$ *	1153 [9]	31,6 [8]
SnSe	90,8 [2]	86,19 [2]	$50,63 + 8,37 \cdot 10^{-3} T$ [1]	1153 [1]	
SnTe	61,1 [1]	101,25 [1]	$50,63 + 8,79 \cdot 10^{-3} T$ [1]	1079 [1]	32,6 [1]

* Оценено по методике [4].

энтропий, имеющихся в литературе (таблица), мы рассчитали изменение изобарно-изотермического потенциала ΔG_t в зависимости от температуры в тройных взаимных системах на основе халькогенидов олова и соединений $A^{II}B^{VI}$. Предполагалось, что при сплавлении возможны следующие обменные реакции





Температурную зависимость теплоемкости сульфида олова рассчитали по схеме, приведенной в [4], а теплоемкость жидких соединений, согласно [9], приняли равной теплоемкости твердых в точке плавления с прибавлением 1,3 кДж/моль. Для некоторых реакций ΔG_t рассчитали вплоть до 1500°К. В системах, содержащих SnSe, HgS, HgSe, верхний температурный предел ограничен температурой плавления, так как теплота плавления этих соединений неизвестна, а ее оценка из диаграммы состояния приводит к маловероятным значениям.

Температурная зависимость ΔG_t обменных реакций между исследуемыми халькогенидами представлена на рис. 1, из которого видно, что ΔG_t для реакций между сульфидами, селенидами цинка и кадмия и халькогенидами олова [реакции (1), (2), (4), (5), (7), (8)] находятся в области положительных значений (≥ 10 кДж/моль). Следовательно, взаимодействие этих соединений в исследуемой области температур не сопровождается обменными химическими реакциями, а соответствующие полимерические сечения тройных взаимных систем будут квазибинарными.

Характер взаимодействия изменяется в случае халькогенидов ртути. При сплавлении сульфида ртути с теллуридом или селенидом олова [реакции (3), (9)] возможно протекание обменной реакции, так как ΔG_t имеет отрицательное значение ($\Delta G_t \leq -15$ кДж/моль). Соответствующие




Рис. 1. Температурная зависимость изобарно-изотермического потенциала реакций, протекающих в тройных взаимных системах на основе халькогенидов олова и соединений $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ (обозначения см. в тексте)




Рис. 2. Термодинамическое критерий выбора квазибинарного сечения в системах $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}} - \text{SnB}^{\text{VI}}$ (обозначения см. в тексте)

сечения будут неквазибинарными. Результаты теоретических расчетов показали, что физико-химическое взаимодействие халькогенидов ртути при сплавлении с теллуридом или селениидом олова не подчиняется закономерностям ни в ряду $ZnS - CdS - HgS$, где общий анион, ни в ряду $HgS - HgSe - HgTe$, где общий катион. Такое поведение в первом приближении можно объяснить низкими значениями теплот образования халькогенидов ртути по сравнению с остальными соединениями $A^{II}B^{VI}$ и халькогенидами олова.

Анализ литературных данных по определению термодинамических свойств халькогенидов цинка, кадмия, ртути и олова показал, что ошибки в измерениях энталпии образования составляют от $\pm 0,8$ до $\pm 4,0 \text{ кДж/моль}$, а точность определения величин стандартной энтропии находится в пределах $\pm 4 \text{ дж/моль}\cdot\text{град}$. Таким образом, значения соответствующих термодинамических констант соединений в десятки раз превышают погрешности их измерения, что подтверждает достоверность полученных результатов.

На рис. 2 представлены квадраты некоторых тройных взаимных систем на основе халькогенидов олова и полупроводниковых соединений типа $A^{II}B^{VI}$. Цифрами внутри квадратов обозначены температуры плавления соответствующих соединений ($^{\circ}\text{К}$), а цифры вне квадрата над и под горизонтальными линиями отвечают энталпиям образования (кДж/моль), справа и слева от вертикальных линий — стандартным энтропиям ($\text{дж/моль}\cdot\text{град}$) указанных соединений. Стрелками отмечены квазибинарные диагональные сечения, полученные в результате термодинамических расчетов изобарно-изотермического потенциала в каждой из приведенных систем.

Из рис. 2 видно, что для всех рассматриваемых систем квазибинарными являются те диагональные сечения, которые образованы парами полупроводниковых соединений, имеющих максимальные и минимальные температуры плавления, энталпии образования, стандартные энтропии. Эти же условия применимы и для квазибинарных сечений шести не приведенных на рис. 2 тройных взаимных систем, образованных халькогенидами олова и соединениями типа $A^{II}B^{VI}$.

ВЫВОДЫ

Проведен термодинамический анализ химического взаимодействия в тройных взаимных системах на основе полупроводниковых соединений типа $A^{II}B^{VI}$ и халькогенидов олова. Показано, что квазибинарными являются те диагональные разрезы, которые образованы парами полупроводниковых соединений, имеющих максимальные и минимальные температуры плавления, энталпии образования, стандартные энтропии.

Литература

- Герасимов Я. И., Крестовников А. Н., Горбов С. И. Термодинамика в цветной металлургии, т. 6. М., «Металлургия», 1974.
- Абрикосов Н. Х., Шеликова Л. Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений $A^{IV}B^{VI}$. М., «Наука», 1975.
- Вишняков А. В., Ковтуненко П. В., Щукина И. К. Тез. докл. I Всесоюз. науч.-техн. конф. М., МИСиС, 1977, с. 22.
- Верягин У. Д., Маширев В. П., Рябцев Н. Г., Тарасов В. И., Розовский Б. Д., Коробков И. В. Термодинамические свойства неорганических веществ. М., Атомиздат, 1965.
- Карпов И. К., Киселев А. И., Летников Ф. А. Химическая термодинамика в петрологии и геохимии. Иркутск, СО АН СССР, 1971.
- Кулаков М. П. Ж. неорган. химии, т. 21, 513 (1976).
- Лакеенков В. М., Пелевин О. В. Ж. физ. химии, т. 51, 765 (1977).
- Киреев В. А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. М., «Химия», 1970.
- Кубашевский О., Эванс Э. Термохимия в металлургии. М., Изд-во иностр. лит. 1965.
- Сысоев Л. А., Райский Э. К., Гурьев В. Р. Ж. неорган. материалы, т. 3, 390 (1967).
Житомирский педагогический институт
Институт полупроводников
Академии наук СССР

Поступила
25 октября 1977 г.