

пройдут через начало координат. В системах, где условия определения этих величин стандартизованы (например, кристаллогидраты неорганических солей), зависимость типа Беджера — Бауэра является линейной, а ее свободный член практически равен нулю [8]. Все это дает основание считать, что представленная на рис. 3 зависимость —  $\Delta H$  —  $\Delta v$  не может быть описана единым аналитическим уравнением, а ее якобы квадратичный характер [2], очевидно, является результатом отбора «лучших» экспериментальных значений —  $\Delta H$ .

Таким образом, анализ двух наиболее известных спектрохимических корреляций показывает, что установление общих закономерностей возможно только путем обобщений, проведенных с учетом и в согласии с имеющимися экспериментальными данными. Очевидно также, что только стандартизация условий определения экспериментальных величин, а также учет структурных особенностей взаимодействующих компонентов позволит выяснить истинный характер этих зависимостей. Только в этом случае сделанные обобщения будут содействовать дальнейшему развитию наших представлений о межмолекулярных взаимодействиях в растворах.

1. Перова Т. С., Либов В. С., Бахшиев Н. Г. О совместном влиянии специфической сольватации на ИК-спектры систем с водородной связью. — Спектроскопия внутри- и межмолекулярных взаимодействий. Л.: Химия, 1978, вып. 2, с. 156—165.
2. Иогансен А. В. Инфракрасная спектроскопия и спектральное определение энергии водородной связи. — В кн.: Водородная связь. М.: Наука, 1981. с. 112—155.
3. Пилигин В. С. Сопоставление электронодонорной способности гексаметилфосфортриамида, алифатических и ароматических фосфатов и фосфиноксидов. — Журн. общ. химии, 1980, 50, № 4, с. 835—840.
4. Биттман Г. Л., Карабасев Ю. З., Элляшберг М. Е. Исследование межмолекулярной ассоциации гидроперекиси третичного бутила с производными бензола методом ИК-спектроскопии. — Там же, 1974, 44, № 6, с. 1361—1366.
5. Перельгин И. С. О корреляциях спектроскопических характеристик Н-комплексов с энергиями водородных связей. — Журн. прикл. спектроскопии, 1977, 26, № 4, с. 718—721.
6. Desmeules P. J., Allen L. C. Strong, positive-ion hydrogen bonds: The binary complexes formed from NH<sub>3</sub>, OH<sub>2</sub>, FH<sub>2</sub>, NH<sub>2</sub>, SH<sub>2</sub> and ClH. — J. Chem. Phys., 1980, 72, N 9, p. 4731—4748.
7. Белобров В. М., Титов Е. В. Некоторые вопросы изучения систем с Н-связями методом ИК-спектроскопии. — В кн.: Проблемы физико-органической химии. Киев : Наук. думка, 1978, с. 45—77.
8. Luck W. A. P. Studies of intermolecular forces by vibrational spectroscopy / Ed. B. Pullman. Dordrecht: Holl. e. a.: D. Reider Publ. Co. Intermolecular Forces. Proc. 14th Symp. Quantum Chem. and Biochem. Jerusalem, Apr. 13—16, 1981, 14, p. 199—215.

Ин-т физ.-орган. химии и углехимии АН УССР,  
Донецк


Поступила 09.07.84

УДК 536.77:546.3.19

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМАХ ТИПА А<sub>п</sub>V<sub>VI</sub>, А<sub>IV</sub>V<sub>VI</sub>-МЕТАЛЛ

В. И. Грыцив

В технологии полупроводникового материаловедения металлы используются для создания контактов, в качестве растворителей при перекристаллизации монокристаллов тугоплавких соединений и их твердых растворов и как легирующие смеси. Однако их практическое применение ограничивается в случае, если они взаимодействуют с полупроводниками соединениями. Обменное взаимодействие типа



где Me и Me<sub>1</sub> — металлы; X — халькоген, усложняет создание и использование приборов. Изучение реакций, описываемых уравнением (1), позволит объяснить причины отклонения работы полупроводниковых приборов от заданного режима.

Таблица 1

Термодинамический прогноз направления протекания обменных реакций между полупроводниковыми соединениями  $A^{II}B^{VI}$ ,  $A^{IV}B^{VI}$  и некоторыми металлами

Соединение	Cu	Ag	Au	Zn	Cd	Hg	Ga	In	Ge	Sn	Pb	As	Sb	Bi
ZnS	+	+			+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
ZnSe	+	+			+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
ZnTe	+	+	+		+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
CdS	+	+		-		+	-	+	+	+	+	+	+	+
CdSe	+	+		-		+	-	+	+	+	+	+	+	+
CdTe	+	-	+	-		+	-	+	+	+	+	+	+	+
HgS	-	++		-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
HgSe	-	++		-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
HgTe	-	++	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
GeS	++	+		-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
GeSe	++	++		-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
GeTe	-	++	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
SnS	++	+		-	-	+	-	-	+-	+-	+-	+	+	+
SnSe	++	+		-	-	+	-	-	+-	-	-	+	+	+
SnTe	++	++	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+
PbS	++	+		-	-	+	-	-	+-	-	+	+	+	+
PbSe	++	+		-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+
PbTe	++	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+

Цель настоящего исследования — установить направление обменных реакций между полупроводниковыми соединениями типа  $A^{II}B^{VI}$ ,  $A^{IV}B^{VI}$  и некоторыми металлами. В работе использовали стандартный изобарно-изотермический потенциал реакций ( $\Delta G^0$ ), который был рассчитан по общепринятой методике. Необходимые термодинамические свойства веществ взяты в основном из работы [1].

Реакция (1) протекает в прямом направлении при  $\Delta G^0 < 0$  и смещается в сторону образования исходных веществ, если  $\Delta G^0 > 0$ . В условиях равновесия  $\Delta G^0 = 0$ . Таким образом, величина  $\Delta G^0$  служит критерием оценки направления обменной реакции при контакте полупроводникового соединения с металлом.

Графически равновесие фаз, описываемое реакцией (1), можно представить полигорищеским сечением. Если в системе  $Me_1 - MeX$  обменная реакция не протекает, то полигорищеское сечение является квазибинарным и называется диаграммой состояния. Имеется много работ по фазовым равновесиям. В настоящей статье было проведено сравнение вида полигорищеских сечений, описанных в литературе, с теоретическим прогнозом, проведенным на основании рассчитанных значений  $\Delta G^0$ . С одной стороны, это позволит сопоставить результаты теории с экспериментом, с другой — даст критерий для правильного выбора контактирующих пар полупроводник — металл.

Сделан термодинамический прогноз направления обменных реакций между полупроводниковыми соединениями типа  $A^{II}B^{VI}$ ,  $A^{IV}B^{VI}$  и некоторыми металлами (табл. 1). В таблице показан общий характер изменения  $\Delta G^0$  обменных реакций, описываемых уравнением (1). Пары халькогенид — металл, являющиеся термодинамически стабильными, обменное взаимодействие в которых отсутствует, обозначены знаком «+» ( $\Delta G^0 > 0$ ), контактирующие пары, в которых происходит обменное взаимодействие, обозначены «—» ( $\Delta G^0 < 0$ ). В случаях, когда некоторые реакции не протекают в области низких температур, но, вероятно, должны протекать при высоких температурах, принято обозначение «+—».

Таблица 2  
Характер взаимодействия между полупроводниками соединениями типа  $A^{II}B^{VI}$ ,  $A^{IV}B^{VI}$  и некоторыми металлами


Соединение	Cu	Ag	Au	Zn	Cd	Hg	Ga	In	Ge	Sn	Pb	As	Sb	Bi
ZnS	HK								K*	K*				K*
ZnSe									B9	B9				B9
ZnTe									B9	B9				K*
CdS	HK								B9	B9				K*
CdSe	HK								B9	B9				B9
CdTe	HK								B9	B9				B9
HgS														
HgSe														
HgTe														
GeS														
GeSe	HK <sup>[25]</sup>	HK <sup>[29]</sup>												
GeTe														
SnS	HK <sup>[15]</sup>													
SnSe	HK <sup>[24]</sup>													
SnTe														
PbS														
PbSe														
PbTe	HK <sup>[4]</sup>	HK <sup>[5]</sup>												

Для всех систем на основе халькогенидов цинка, за исключением  $ZnX-Ga$ ,  $\Delta G^0$  имеет положительное значение, для пар с участием халькогенидов ртути принимает в основном отрицательные значения. Системы халькогенид кадмия — примесь имеют положительные и отрицательные значения  $\Delta G_0$ . Эти результаты показывают характер изменения физико-химического взаимодействия в зависимости от термодинамических свойств и ширины запрещенной зоны соединений. Термодинамические свойства узкозонных полупроводников способствуют взаимодействию их со многими примесями, а широкозонных — только с некоторыми. Примеси, взаимодействующие с широкозонными полупроводниками, все без исключения будут взаимодействовать и с соединениями, имеющими узкую запрещенную зону.

Характер взаимодействия между полупроводниковыми соединениями  $A^{IV}B^{VI}$ ,  $A^{IV}B^{VII}$  и некоторыми металлами по экспериментальным данным некоторых авторов представлен в табл. 2. Сведения о системах с участием халькогенидов цинка, кадмия и ртути приведены в работе [2]. Всего в табл. 2 представлены данные для 68 систем из 234 возможных. Наблюдается совпадение термодинамического прогноза с экспериментальными результатами, за исключением некоторых систем на основе меди и серебра, а также  $Zn(Cd)Te-Ga$ . Данные, приведенные в табл. 2, показывают, что имеется значительное количество материала по фазовым равновесиям. Эти результаты могут быть использованы для правильного подбора растворителей при перекристаллизации соединений и выращивании монокристаллов, создании контактов, легирования. Так, монокристаллы халькогенидов цинка, кадмия и их твердых растворов можно получать из раствора в расплаве олова. Однако такой метод не годится для получения кристаллов халькогенидов германия, потому что все они вступают в обменное взаимодействие с оловом. В случае халькогенидов цинка и кадмия *n*-типа можно использовать контакты из индия. Для кристаллов халькогенидов ртути и всех соединений  $A^{IV}B^{VI}$  индий в качестве материала для контактов не подходит, поскольку такая пара контактирующих материалов термодинамически нестабильна и может отказать в работе. Возможно, что дрейф параметров и возникновение шумов в полупроводниковых приборах отчасти вызваны обменным химическим взаимодействием на границе контакта между подложкой и металлом.

На наличие обменного химического взаимодействия следует обращать внимание и при легировании полупроводниковых соединений. В большинстве работ по изучению влияния примесей на гальваномагнитные свойства не указывается, в какой форме введена легирующая примесь в расплав в процессе роста. При диффузионном легировании часто не принимается во внимание форма примеси в газовом или твердом диффундирующем источнике.

На основании результатов настоящей работы можно сделать вывод, что лигатуру необходимо вводить в форме, исключающей обменное взаимодействие между кристаллом и легирующей примесью. Кадмий, например, следует вводить в теллурид свинца не в виде металлического кадмия, а в виде его теллурида, что исключит протекание обменной реакции



При условии, что обменная реакция (2) протекает до конца, введение  $10^{24}$  атом. $m^{-3}$  кадмия приведет к образованию эквивалентного количества избыточного свинца, то есть к значительному возрастанию дефектов кристаллической решетки. Однако в литературе нет однозначного ответа на вопрос, обладал ли бы кристалл необходимыми свойствами, если бы в нем отсутствовали дефекты, вызванные обменным химическим взаимодействием. Возможно, что именно эти дефекты, образующиеся в процессе обменной реакции (реакционные дефекты), или их комплексы с примесью приводят к появлению у кристаллов необходимых свойств, делающих пригодными их для практического

применения. Обменное химическое взаимодействие должно влиять и на сегрегацию компонентов в растущем кристалле. Каждая молекулярная форма примеси характеризуется своим коэффициентом распределения.

1. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ: Справочник / Под ред. А. В. Новоселовой и др.— М.: Наука, 1979.—339 с.
2. Томашек В. Н., Грыцив В. И. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений  $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ . Справочник.— Киев : Наук. думка, 1982.—167 с.
3. Vogel R. Über das System Blei — Silber — Schwefel.— Z. Metallkunde, 1953, **44**, N 4, S. 133—135.
4. Gravermann H., Wallbaum H. J. Zur Kenntnis des Dreistoff-systems Kupfer — Blei — Tellur.— Ibid., 1956, **47**, N 6, S. 433—441.
5. Bates H. E., Wald F., Weinstein M. The compatibility of tin telluride with metals.— Adv. Energy Convers., 1968, **7**, N 4, p. 275—287.
6. Абрикосов Н. Х., Скуднова Е. В., Порецкая Л. В. Исследование разрезов  $\text{SnTe}$ — $\text{Sb}$  и  $\text{SnTe}$ — $\text{SnSb}$  в тройной системе  $\text{Sn}$ — $\text{Te}$ — $\text{Sb}$ .— Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1968, **4**, № 10, с. 1670—1675.
7. Исследование системы  $\text{Sb}$ — $\text{Pb}$ — $\text{Te}$  / Н. Х. Абрикосов, Е. В. Скуднова, Л. В. Порецкая, Т. А. Осипова.— Там же, 1969, **5**, № 4, с. 741—745.
8. Arkeosh M. A., Peretti E. A. The system  $\text{SnTe}$ — $\text{As}$ .— Trans. Metallurg. Soc. AIME, 1969, **245**, N 6, p. 1363—1366.
9. Исследование системы  $\text{Bi}$ — $\text{Pb}$ — $\text{Te}$  / Н. Х. Абрикосов, Е. В. Скуднова, Л. В. Порецкая, Т. А. Осипова.— Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1969, **5**, № 10, с. 1682—1686.
10. Абрикосов Н. Х., Данилова-Добрякова Г. Т. Исследование тройной системы  $\text{Ge}$ — $\text{Sb}$ — $\text{Te}$ .— Там же, 1970, **6**, № 3, с. 475—481.
11. Абрикосов Н. Х., Данилова-Добрякова Г. Т. Система  $\text{Ge}$ — $\text{Bi}$ — $\text{Te}$ .— Там же, № 10, с. 1798—1803.
12. Заргарова М. И., Акперов М. М. Фазовые равновесия в тройной системе  $\text{Ga}$ — $\text{Ge}$ — $\text{Te}$ .— Азерб. хим. журн., 1972, № 2, с. 124—129.
13. Legendre B., Souleau C. Le système ternaire argent — plomb — sélénium.— Bull. Soc. chim. France, 1972, N 2, p. 463—472.
14. Legendre B., Souleau C. Étude du système ternaire Au— $\text{Pb}$ — $\text{Te}$ .— Ibid., p. 473—479.
15. Исследование разреза (40 ат. %  $\text{Cu}$  — 60 ат. %  $\text{Se}$ )— $\text{Sn}$  / Л. И. Бергер, Е. Г. Котина, Ю. В. Обозненко, Л. Е. Ободовская.— Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1973, **9**, № 2, с. 222—225.
16. Заргарова М. И., Акперов М. М. Фазовые равновесия в тройной системе  $\text{In}$ — $\text{Ge}$ — $\text{Te}$ .— Там же, № 7, с. 1138—1141.
17. Физико-химическое изучение системы  $\text{Pb}$ — $\text{Sn}$ — $\text{Se}$  / М. Латыпов, В. П. Савельев, В. П. Зломанов, В. В. Парфенов.— В кн.: Физико-химическое изучение неорганических реакций. Чебоксары, 1976, в. 3, с. 135—140.
18. Eppelsheimer D. Investigations within the tin — antimony — sulfur system.— Neues. Jahrb. Mineral. Monatsh., 1974, N 11, p. 526—529.
19. Поля кристаллизации в системе  $\text{Ge}$ — $\text{As}$ — $\text{Te}$  / Г. З. Виноградова, С. А. Дембовский, А. Н. Копейкина, Н. П. Лужная.— Журн. неорган. химии, 1975, **20**, № 5, с. 1367—1372.
20. Заргарова М. И., Каҳраманов К. Ш., Рошаль Р. М. Система  $\text{PbS}$ — $\text{Sb}$ .— Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1975, **11**, № 6, с. 1138—1139.
21. Legendre B., Geolin R., Souleau C. Le système ternaire Au— $\text{Sn}$ — $\text{Te}$ .— Bull. Soc. Chim. France, 1975, N 11/12, p. 2475—2480.
22. Рустамов П. Г., Гаджиева А. З., Мардахаев Б. Н. Система  $\text{In}$ — $\text{Sn}$ — $\text{Se}$ .— Журн. неорган. химии, 1976, **21**, № 2, с. 518—521.
23. Рустамов П. Г., Бабаева В. К. Исследование тройной системы  $\text{In}$ — $\text{Ge}$ — $\text{Se}$ .— Азерб. хим. журн., 1976, № 3, с. 75—79.
24. Carcally C., Rivet J., Flahaut J. Description du système ternaire Cu— $\text{Sn}$ — $\text{Te}$ .— J. Less-Common Metals, 1975, **41**, N 1, p. 1—18.
25. Description du système ternaire Cu— $\text{Ge}$ — $\text{Te}$  / M. Dogguy, C. Carcally, J. Rivet, J. Flahaut.— Ibid., 1977, **51**, N 2, p. 181—199.
26. Rouland J.-Ch., Legendre B., Souleau C. The ternary system Gold—Lead—Selenium.— J. Chem. Res. Synop., 1977, N 10, p. 242—243.
27. Меликова З. Д., Рустамов П. Г. Система  $\text{InSe}$ — $\text{Pb}$  и  $\text{PbSe}$ — $\text{In}$ .— Журн. неорган. химии, 1977, **22**, № 10, с. 2877—2879.
28. Legendre B., Rouland J. C., Souleau C. Le système ternaire Au— $\text{Ge}$ — $\text{Te}$ .— C. r. Acad. sci., 1977, **284**, N 12, p. 451—454.
29. Blachnik R., Gatter B. Mischungen von  $\text{GeTe}$ ,  $\text{SnTe}$  und  $\text{PbTe}$  mit  $\text{Ag}_2\text{Te}$  ein Beitrag zur Klarung der Konstitution der ternären  $\text{Ag}$ — $\text{IYb}$ — $\text{Te}$  Systeme ( $\text{IYb} = \text{Ge}$ ,  $\text{Sn}$ ,  $\text{Pb}$ ).— J. Less-Common Metals, 1978, **60**, N 1, p. 25—32.
30. Шер А. А., Один И. Н., Новоселова А. В. Исследование взаимодействия в системе  $\text{Sn}$ — $\text{Bi}$ — $\text{Se}$ .— Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы, 1978, **14**, № 7, с. 1270—1276.
31. Грыцив В. И. Политермическое сечение  $\text{PbTe}$ — $\text{Cd}$ .— Там же, 1980, **16**, № 3, с. 545—546.
32. Рустамов П. Г., Меликова З. Д. Ликвидус тройной системы  $\text{In}$ — $\text{Pb}$ — $\text{S}$ .— Журн. неорган. химии, 1981, **26**, № 5, с. 1432—1434.